

纺织商品学

[1] 题型.名词解释

[1] 题干.纺织服装商品是指进行市场交换、用于满足人类生活和工农业、交通、国防、医疗卫生等方面需求的纺织纤维及各种织制品

[1] 正确答案.A

[3] 题型.单选题

[3] 题干.以下不属于纺织行业的是（）

[3] 正确答案.B

[3] 难易度.中

[3] 选项数.4

[3] A.无纺布制造

[3] B.西装生产制造

[3] C.丝制品制造

[3] D.麻制品制造

[4] 题型.判断题

[4] 题干.纺织纤维按应用范围可分为民用纺织纤维和工业或技术用纤维两类

[4] 正确答案.A

[4] 难易度.易

[4] 选项数.2

[4] A.正确

[4] B.错误

[6] 题型.判断题
[6] 题干.中国的纺织是在近代才出现的
[6] 正确答案.B
[6] 难易度.易
[6] 选项数.2
[6] A.正确
[6] B.错误

[8] 题型.填空题
[8] 题干.原始的纺织是由（）发展而来
[8] 正确答案.A
[8] 难易度.易
[8] 选项数.1
[8] A.编织

[9] 题型.单选题
[9] 题干.中国原始社会最早的纺织面料服装是什么（）
[9] 正确答案.B
[9] 难易度.易
[9] 选项数.4
[9] A.胡服
[9] B.贯口衫
[9] C.冕服
[9] D.深衣

[10] 题型.判断题
[10] 题干.陕西半坡遗址遗址出土最原始的纺纱工具纺轮
[10] 正确答案.B
[10] 难易度.易

[10] 选项数.2

[10] A.正确

[10] B.错误

[11] 题型.判断题

[11] 题干.纺织行业的发展趋势是可循环可持续

[11] 正确答案.A

[11] 难易度.易

[11] 选项数.2

[11] A.正确

[11] B.错误

[12] 题型.判断题

[12] 题干.中国目前正在由纺织大国,向纺织强国转变

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.易

[12] 选项数.2

[12] A.正确

[12] B.错误

[14] 题型.判断题

[14] 题干.我国是世界纺织产能最高的国家

[14] 正确答案.A

[14] 难易度.易

[14] 选项数.2

[14] A.正确

[14] B.错误

[15] 题型.判断题
[15] 题干.我国纺织行业振兴主要靠引进国外先进设备来完成
[15] 正确答案.B
[15] 难易度.易
[15] 选项数.2
[15] A.正确
[15] B.错误

[17] 题型.单选题
[17] 题干.中国纺织名品“云锦”的产于何处:
[17] 正确答案.A
[17] 难易度.易
[17] 选项数.4
[17] A.江苏
[17] B.浙江
[17] C.福建
[17] D.云南

[19] 题型.单选题
[19] 题干.我国最大棉纺织工业基地是()
[19] 正确答案.A
[19] 难易度.中
[19] 选项数.4
[19] A.以上海为中心的长三角地区
[19] B.以西安为中心的关中地区
[19] C.以天津为中心的京津冀地区
[19] D.以青岛、济南为中心的山东棉纺织区

[20] 题型.判断题
[20] 题干.我国纺织服装产业集群主要分布在西部
[20] 正确答案.B
[20] 难易度.易
[20] 选项数.2
[20] A.正确
[20] B.错误

[21] 题型.判断题
[21] 题干.棉纺织起源晚于桑麻纺织，起源于海南等地
[21] 正确答案.A
[21] 难易度.中
[21] 选项数.2
[21] A.正确
[21] B.错误

[22] 题型.判断题
[22] 题干.营销贸易工作对确保中国纺织服装企业以及商贸企业的经济效益至关重要
[22] 正确答案.A
[22] 难易度.易
[22] 选项数.2
[22] A.正确
[22] B.错误

[25] 题型.判断题
[25] 题干.纺织商品的商品审美因素是需求和价值
[25] 正确答案.A

[25] 难度.易

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

[26] 题型.判断题

[26] 题干.纺织商品质量就要看外观质量也要看内在质量

[26] 正确答案.A

[26] 难度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

[29] 题型.判断题

[29] 题干.纺织用的棉花纤维属于棉花的韧皮纤维

[29] 正确答案.B

[29] 难度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.在同样条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维比表面积大

[30] 正确答案.A

[30] 难度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.单选题

[31] 题干.麻纤维和棉纤维一样都是（）的

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.中

[31] 选项数.4

[31] A.耐碱不耐酸

[31] B.耐酸不耐碱

[31] C.不耐酸不耐碱

[31] D.耐酸.耐碱

[32] 题型.判断题

[32] 题干.棉纤维弹性是指纤维对变形的恢复能力

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.目前纺织厂使用最多的原棉为海岛棉

[33] 正确答案.B

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.单选题
[34] 题干.麻纤维属于（）纤维
[34] 正确答案.B
[34] 难易度.易
[34] 选项数.4
[34] A.动物纤维
[34] B.植物纤维
[34] C.合成纤维
[34] D.再生纤维

[35] 题型.单选题
[35] 题干.在麻纤维中能够以单纤维纺纱的是（）
[35] 正确答案.A
[35] 难易度.易
[35] 选项数.4
[35] A.苧麻
[35] B.亚麻
[35] C.罗布麻
[35] D.黄麻

[36] 题型.判断题
[36] 题干.麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称
[36] 正确答案.A
[36] 难易度.易
[36] 选项数.2
[36] A.正确
[36] B.错误

[37] 题型.判断题
[37] 题干.苧麻纤维是麻类纤维中单纤维最细的纤维，因此可用单

纤维纺纱

[37] 正确答案.B

[37] 难易度.易

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.判断题

[38] 题干.通常情况下，苧麻单纤维愈长时，则纤维愈粗

[38] 正确答案.A

[38] 难易度.易

[38] 选项数.2

[38] A.正确

[38] B.错误

[39] 题型.简答题

[39] 题干.简述黄麻、洋麻纤维的性能

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.中

[39] 选项数.1

[39] A.1.黄麻、洋麻的单纤维都很短，依靠胶质粘结成束纤维进行纺纱。2.黄麻密度低、回潮率是麻类中最高的。3.洋麻适应性强，在我国大量种植且亩产较高，可作为黄麻的替代品。

[41] 题型.判断题

[41] 题干.羊毛纤维由羊皮肤上的细胞发育而成

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[45] 题型.单选题

[45] 题干.山羊绒的细度是指绒纤维的（）

[45] 正确答案.D

[45] 难易度.中

[45] 选项数.4

[45] A.根部直径

[45] B.梢部直径

[45] C.中部直径

[45] D.平均直径

[47] 题型.填空题

[47] 题干.蚕丝织物的精练又称（）

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.易

[47] 选项数.1

[47] A.脱胶

[50] 题型.判断题

[50] 题干.桑蚕丝是有桑蚕丝制成的丝条，其主要成分是丝蛋白质

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.2

[50] A.正确

[50] B.错误

[51] 题型.简答题

[51] 题干.什么是天然纤维

[51] 正确答案.A

[51] 难易度.中

[51] 选项数.1

[51] A.化学纤维是以天然的或合成的高聚物为原料加工而成的，具有使用价值的纤维

[52] 题型.填空题

[52] 题干.化学纤维按原料来源分为再生纤维、合成纤维、（）

[52] 正确答案.A

[52] 难易度.易

[52] 选项数.1

[52] A.无机纤维

[53] 题型.单选题

[53] 题干.以下那种纤维属于化学纤维（）

[53] 正确答案.D

[53] 难易度.中

[53] 选项数.4

[53] A.亚麻

[53] B.棉花

[53] C.石棉

[53] D.氨纶

[54] 题型.判断题
[54] 题干.棉花纤维属于天然化学纤维
[54] 正确答案.B
[54] 难易度.中
[54] 选项数.2
[54] A.正确
[54] B.错误

[55] 题型.单选题
[55] 题干.下列不属于差别化纤维的是（）
[55] 正确答案.C
[55] 难易度.中
[55] 选项数.4
[55] A.高模纤维
[55] B.耐高温纤维
[55] C.异型纤维
[55] D.高强纤维

[56] 题型.判断题
[56] 题干.纱是由长丝或短纤维排列、集聚而形成的具有一定强力、无限长的纤维集合体（包括长丝纱和短纤纱）
[56] 正确答案.A
[56] 难易度.易
[56] 选项数.2
[56] A.正确
[56] B.错误

[58] 题型.判断题
[58] 题干.长丝纱织物表面光滑，发亮、均匀

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.2

[58] A.正确

[58] B.错误

[59] 题型.判断题

[59] 题干.长丝纱织物比短纤纱织物更容易起毛球

[59] 正确答案.B

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

[60] 题型.单选题

[60] 题干. () 是织物断裂强度和断裂伸长率的决定因素

[60] 正确答案.A

[60] 难易度.中

[60] 选项数.4

[60] A.纤维的性质

[60] B.纱线的结构

[60] C.织物的组织结构

[60] D.染整后加工

[61] 题型.判断题

[61] 题干.断裂强度是反应纤维长度的指标

[61] 正确答案.B

[61] 难易度.易

[61] 选项数.2

[61] A.正确

[61] B.错误

[62] 题型.单选题

[62] 题干.以下哪个因素对针织的断裂强力和断裂伸长率基本没有影响 ()

[62] 正确答案.C

[62] 难易度.中

[62] 选项数.4

[62] A.组织结构

[62] B.织物密度

[62] C.织物色彩

[62] D.纱线强力

[63] 题型.判断题

[63] 题干.断裂伸长率是一种反映纤维韧性的指标

[63] 正确答案.A

[63] 难易度.易

[63] 选项数.2

[63] A.正确

[63] B.错误

[64] 题型.判断题

[64] 题干.纺织材料拉伸至断裂的时间越短，其强度越大

[64] 正确答案.A

[64] 难易度.易

[64] 选项数.2

[64] A.正确

[64] B.错误

[65] 题型.判断题
[65] 题干.断裂长度是衡量纺织材料长度（强度）的一种指标
[65] 正确答案.B
[65] 难易度.易
[65] 选项数.2
[65] A.正确
[65] B.错误

[66] 题型.判断题
[66] 题干.混纺纱中纤维长度长而细的纤维一向纱内转移
[66] 正确答案.A
[66] 难易度.易
[66] 选项数.2
[66] A.正确
[66] B.错误

[67] 题型.判断题
[67] 题干.根据纱线特数计算纱线捻度的系数称为捻系数
[67] 正确答案.A
[67] 难易度.易
[67] 选项数.2
[67] A.正确
[67] B.错误

[69] 题型.单选题
[69] 题干.环锭纺中，短纤维是纱条牵伸中（）的主要组成成分
[69] 正确答案.C
[69] 难易度.中
[69] 选项数.4

- [69] A.快速纤维
- [69] B.慢速纤维
- [69] C.浮游纤维
- [69] D.弯钩纤维

-
- [70] 题型.单选题
 - [70] 题干.短纤维环锭纱中纤维的几何特征为（）
 - [70] 正确答案.C
 - [70] 难易度.中
 - [70] 选项数.4
 - [70] A.伸直平行状
 - [70] B.圆柱螺旋状
 - [70] C.圆锥螺旋形
 - [70] D.折叠状

-
- [71] 题型.判断题
 - [71] 题干.喷气纺纱是一种非自由端纺纱技术
 - [71] 正确答案.A
 - [71] 难易度.易
 - [71] 选项数.2
 - [71] A.正确
 - [71] B.错误

-
- [72] 题型.判断题
 - [72] 题干.品质评定是依据纱线质量标准，对纱线各品质项目抽样测试，评价是否符合标准要求
 - [72] 正确答案.A
 - [72] 难易度.易
 - [72] 选项数.2

[72] A.正确

[72] B.错误

[74] 题型.判断题

[74] 题干.纱线的细度指标中，支数越小，纱线越细，品质也越好

[74] 正确答案.B

[74] 难易度.易

[74] 选项数.2

[74] A.正确

[74] B.错误

[75] 题型.简答题

[75] 题干.简述织物的概念

[75] 正确答案.A

[75] 难易度.中

[75] 选项数.1

[75] A.由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品

[76] 题型.单选题

[76] 题干.机织物按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和（）

[76] 正确答案.D

[76] 难易度.中

[76] 选项数.4

[76] A.棉型织物

[76] B.毛型织物

[76] C.长丝类织物

[76] D.交织物

[77] 题型.单选题
[77] 题干.针织物一般来说 ()
[77] 正确答案.C
[77] 难易度.中
[77] 选项数.4
[77] A.正面较反面黯淡
[77] B.反面较正面黯淡
[77] C.正面较反面光洁
[77] D.反面较正面光洁

[79] 题型.判断题
[79] 题干.匹长是指织物在包装成匹时经方向上的长度
[79] 正确答案.A
[79] 难易度.易
[79] 选项数.2
[79] A.正确
[79] B.错误

[80] 题型.判断题
[80] 题干.考核织物幅宽是以“批”为计量单位
[80] 正确答案.A
[80] 难易度.中
[80] 选项数.2
[80] A.正确
[80] B.错误

[81] 题型.判断题
[81] 题干.幅宽是织物最外边两根纬纱间的距离

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

[82] 题型.判断题

[82] 题干.织物厚度和织物重量之间存在着负相关关系

[82] 正确答案.B

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

[83] 题型.判断题

[83] 题干.织物密度是单位长度内（10cm）经纱或纬纱根数

[83] 正确答案.A

[83] 难易度.易

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

[85] 题型.判断题

[85] 题干.机织物指以经纬两系统的纱线在织机上按一定规律相互交织而成的织物

[85] 正确答案.A

[85] 难易度.易

[85] 选项数.2

[85] A.正确

[85] B.错误

[89] 题型.判断题

[89] 题干.毛型织物要比棉型织物更易起毛起球

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.易

[89] 选项数.2

[89] A.正确

[89] B.错误

[90] 题型.单选题

[90] 题干.以下（）毛织物属于精纺毛织物

[90] 正确答案.C

[90] 难易度.中

[90] 选项数.4

[90] A.海军呢

[90] B.麦尔登

[90] C.凡立丁

[90] D.女式呢

[91] 题型.判断题

[91] 题干.纺类是指毛织物的平纹织物

[91] 正确答案.B

[91] 难易度.易

[91] 选项数.2

[91] A.正确

[91] B.错误

[92] 题型.单选题

[92] 题干.精纺毛织物中，最重的品种是（）

[92] 正确答案.B

[92] 难易度.中

[92] 选项数.4

[92] A.礼服呢

[92] B.马裤呢

[92] C.驼丝锦

[92] D.麦尔登

[93] 题型.判断题

[93] 题干.同条件下，毛织物的熨烫温度应比合成纤维织物低

[93] 正确答案.A

[93] 难易度.易

[93] 选项数.2

[93] A.正确

[93] B.错误

[94] 题型.判断题

[94] 题干.麻织物是人类最早使用的服装织物

[94] 正确答案.A

[94] 难易度.易

[94] 选项数.2

[94] A.正确

[94] B.错误

[95] 题型.单选题
[95] 题干.麻织物具有（）特点
[95] 正确答案.B
[95] 难易度.易
[95] 选项数.4
[95] A.弹性好
[95] B.干爽利汗
[95] C.耐光性差
[95] D.不易折皱

[96] 题型.单选题
[96] 题干.以下不属于亚麻织物的性能的有（）
[96] 正确答案.D
[96] 难易度.中
[96] 选项数.4
[96] A.易洗易烫
[96] B.吸湿性能好
[96] C.透气性好
[96] D.弹性好

[97] 题型.判断题
[97] 题干.夏布属于棉织物
[97] 正确答案.B
[97] 难易度.易
[97] 选项数.2
[97] A.正确
[97] B.错误

[98] 题型.简答题
[98] 题干.简述丝织物的主要特征

[98] 正确答案.A

[98] 难易度.中

[98] 选项数.1

[98] A.1.柔软滑爽、高雅华丽。2.桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮；柞丝织物色黄光暗，外观较粗糙。3.吸湿性好，耐热性好。4.耐光性、耐水性、耐碱性差。

[99] 题型.判断题

[99] 题干.丝织物的洗涤方式最好是干洗

[99] 正确答案.A

[99] 难易度.易

[99] 选项数.2

[99] A.正确

[99] B.错误

[100] 题型.单选题

[100] 题干.下列不属于丝织物的是()

[100] 正确答案.C

[100] 难易度.中

[100] 选项数.4

[100] A.贡缎

[100] B.花软缎

[100] C.古香缎

[100] D.素软缎

[102] 题型.判断题

[102] 题干.杭纺是纺类中最重、质地最厚的一种平纹纺，以产地杭州命名，故得名为杭纺

[102] 正确答案.A

[102] 难易度.易

[102] 选项数.2

[102] A.正确

[102] B.错误

[103] 题型.单选题

[103] 题干.本色布的布面疵点是按（）评等

[103] 正确答案.B

[103] 难易度.易

[103] 选项数.4

[103] A.按匹

[103] B.按批

[103] C.按段

[103] D.按米

[104] 题型.单选题

[104] 题干.桑丝织物的手感（）

[104] 正确答案.B

[104] 难易度.易

[104] 选项数.4

[104] A.柔而不爽

[104] B.爽滑

[104] C.较硬

[104] D.滑糯

[105] 题型.判断题

[105] 题干.针织物的基本结构单元是线圈，而线圈在横向相互连接、纵向相互串套就形成了针织物

[105] 正确答案.A

[105] 难易度.易

[105] 选项数.2

[105] A.正确

[105] B.错误

[106] 题型.名词解释

[106] 题干.针织

[106] 正确答案.A

[106] 难易度.中

[106] 选项数.1

[106] A.利用织针将纱线弯成线圈，并将线圈相互串套而成为针织物的一门纺织加工技术。

[109] 题型.单选题

[109] 题干.在纬编针织机上最常采用的针是（）

[109] 正确答案.C

[109] 难易度.易

[109] 选项数.4

[109] A.舌针

[109] B.钩针

[109] C.钩针和舌针

[109] D.复合针

[110] 题型.判断题

[110] 题干.四针道针织机可编织大花形

[110] 正确答案.B

[110] 难易度.易

[110] 选项数.2

[110] A.正确

[110] B.错误

[112] 题型.判断题

[112] 题干.针织机所能加工纱线线密度的下限取决于对针织物品质的要求及纱线强力

[112] 正确答案.A

[112] 难易度.中

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

[113] 题型.判断题

[113] 题干.经编针织物没有弹性

[113] 正确答案.B

[113] 难易度.易

[113] 选项数.2

[113] A.正确

[113] B.错误

[114] 题型.单选题

[114] 题干.经编针织物适合做（）

[114] 正确答案.C

[114] 难易度.易

[114] 选项数.4

[114] A.内衣

[114] B.袜子

[114] C.外衣

[114] D.都可以

[115] 题型.单选题

[115] 题干.下列()不能构成经编针织物

[115] 正确答案.B

[115] 难易度.中

[115] 选项数.4

[115] A.经平组织

[115] B.编链组织

[115] C.经缎组织

[115] D.经绒组织

[116] 题型.判断题

[116] 题干.经编针织物的组织类型有基本组织或原组织、变化组织、花色组织

[116] 正确答案.A

[116] 难易度.易

[116] 选项数.2

[116] A.正确

[116] B.错误

[117] 题型.判断题

[117] 题干.由两组纱线按一定规律交织的织物叫机织物

[117] 正确答案.B

[117] 难易度.易

[117] 选项数.2

[117] A.正确

[117] B.错误

[118] 题型.单选题

[118] 题干.纬平针组织一般在（）纬编针织机上编织

[118] 正确答案.A
[118] 难易度.易
[118] 选项数.4
[118] A.单面
[118] B.双面
[118] C.提花
[118] D.移圈

[120] 题型.单选题
[120] 题干.衬纬组织属于纬编组织中的（）
[120] 正确答案.C
[120] 难易度.易
[120] 选项数.4
[120] A.复合组织
[120] B.变化组织
[120] C.花色组织
[120] D.基本组织

[121] 题型.判断题
[121] 题干.罗纹组织属于纬编组织中的基本组织
[121] 正确答案.A
[121] 难易度.易
[121] 选项数.2
[121] A.正确
[121] B.错误

[122] 题型.判断题
[122] 题干.针织物的干燥重量用每平方米干燥针织物的重量克来表示

[122] 正确答案.A

[122] 难易度.易

[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

[123] 题型.判断题

[123] 题干.针织物染色不适合连续式的染色设备

[123] 正确答案.A

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

[125] 题型.判断题

[125] 题干.双罗纹组织的针织物俗称棉毛布

[125] 正确答案.A

[125] 难易度.易

[125] 选项数.2

[125] A.正确

[125] B.错误

[126] 题型.单选题

[126] 题干.()是形成针织物的基本单元

[126] 正确答案.C

[126] 难易度.中

[126] 选项数.4

[126] A.纱线

[126] B.平针组织

- [126] C.线圈
- [126] D.横列和纵行

[127] 题型.判断题

[127] 题干.仿真丝织物是指采用化学纤维制造的手感、光泽、形态风格等性能类似真丝的织物

[127] 正确答案.A

[127] 难易度.易

[127] 选项数.2

[127] A.正确

[127] B.错误

[129] 题型.单选题

[129] 题干.具有特殊凉爽感，出汗不沾身的面料材质是（）

[129] 正确答案.B

[129] 难易度.中

[129] 选项数.4

[129] A.桑蚕丝

[129] B.麻

[129] C.涤纶

[129] D.氨纶

[130] 题型.判断题

[130] 题干.府绸质地轻薄、结构紧密、布面光洁、手感滑爽

[130] 正确答案.B

[130] 难易度.易

[130] 选项数.2

[130] A.正确

[130] B.错误

[132] 题型.判断题
[132] 题干.麻织物具有干爽利汗特点
[132] 正确答案.A
[132] 难易度.易
[132] 选项数.2
[132] A.正确
[132] B.错误

[133] 题型.判断题
[133] 题干.麻织物可以在热水中浸泡，也可以在阳光下暴晒
[133] 正确答案.B
[133] 难易度.易
[133] 选项数.2
[133] A.正确
[133] B.错误

[134] 题型.判断题
[134] 题干.织物手感上的区别会形成视觉上的差异
[134] 正确答案.A
[134] 难易度.易
[134] 选项数.2
[134] A.正确
[134] B.错误

[135] 题型.判断题
[135] 题干.棉型织物具有“弹、挺、丰、爽、匀”的风格特征
[135] 正确答案.B
[135] 难易度.易

[135] 选项数.2

[135] A.正确

[135] B.错误

[136] 题型.判断题

[136] 题干.涤纶仿丝绸织物,光泽明亮,轻薄滑爽飘逸悬垂,具有耐磨抗皱、易洗、快干、免烫的特点

[136] 正确答案.A

[136] 难易度.中

[136] 选项数.2

[136] A.正确

[136] B.错误

[138] 题型.判断题

[138] 题干.织物舒适性是一种真正质量特性

[138] 正确答案.A

[138] 难易度.易

[138] 选项数.2

[138] A.正确

[138] B.错误

[139] 题型.判断题

[139] 题干.常见的织物耐用性能可以分为耐劳性和耐久性

[139] 正确答案.A

[139] 难易度.易

[139] 选项数.2

[139] A.正确

[139] B.错误

[140] 题型.单选题

[140] 题干.麻纱织物质质量较好，其经纬纱一般为（）

[140] 正确答案.D

[140] 难易度.中

[140] 选项数.4

[140] A.低捻低支

[140] B.高捻低支

[140] C.低捻高支

[140] D.高捻高支

[141] 题型.判断题

[141] 题干.毛涤织物是由羊毛与锦纶混纺纱线而成的织物

[141] 正确答案.B

[141] 难易度.易

[141] 选项数.2

[141] A.正确

[141] B.错误

[142] 题型.判断题

[142] 题干.织物密度相同，透气性也相同

[142] 正确答案.B

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[143] 题型.判断题

[143] 题干.织物密度与组织对织物耐磨性影响较大，当织物经、纬密较低时，平纹织物较耐磨

[143] 正确答案.A

[143] 难度度.易

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

[145] 题型.判断题

[145] 题干.纺织品包括了纺织原料、纱线、织物、纺织制品等

[145] 正确答案.A

[145] 难度度.易

[145] 选项数.2

[145] A.正确

[145] B.错误

[146] 题型.简答题

[146] 题干.简述生态纺织品的概念

[146] 正确答案.A

[146] 难度度.中

[146] 选项数.1

[146] A.采用对周围环境无害或少害的原料制成的对人体健康无害的纺织产品

[147] 题型.判断题

[147] 题干.国家标准、行业标准分为强制性标准和非强制性标准

[147] 正确答案.B

[147] 难度度.易

[147] 选项数.2

[147] A.正确

[147] B.错误

[151] 题型.单选题

[151] 题干.《纺织品甲醛含量的限定》(GB18401-2001), 其中规定婴幼儿纺织品甲醛含量不得超过 ()

[151] 正确答案.D

[151] 难易度.中

[151] 选项数.4

[151] A.1mg/kg

[151] B.5mg/kg

[151] C.10mg/kg

[151] D.20mg/kg

[152] 题型.判断题

[152] 题干.《纺织品甲醛含量的限定》标准号为: GB/T18885-2002

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[154] 题型.单选题

[154] 题干.染色牢度属于对纺织品质量要求的 ()

[154] 正确答案.C

[154] 难易度.中

[154] 选项数.4

[154] A.服用性

- [154] B.卫生安全性
- [154] C.耐用性
- [154] D.美观艺术性

-
- [155] 题型.简答题
 - [155] 题干.什么是生态纺织品
 - [155] 正确答案.A
 - [155] 难易度.中
 - [155] 选项数.1
 - [155] A.它没有有害染料，采用无氯漂白工艺，整理中无甲醛或甲醛残留物符合生态要求，产品中无杀虫剂，重金属残留物符合生态要求
-
-
-

-
- [159] 题型.判断题
 - [159] 题干.纺织品生态标签是一种强制性产品标志
 - [159] 正确答案.B
 - [159] 难易度.易
 - [159] 选项数.2
 - [159] A.正确
 - [159] B.错误
-

-
- [160] 题型.判断题
 - [160] 题干.生态纺织品的 pH 应当在弱酸性和弱碱性之间
 - [160] 正确答案.B
 - [160] 难易度.易
 - [160] 选项数.2
 - [160] A.正确
 - [160] B.错误

[161] 题型.单选题

[161] 题干.以蚕丝为原料的纺织品起源于下列哪个国家? ()

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.中国

[161] B.埃及

[161] C.伊拉克

[161] D.印度

[162] 题型.判断题

[162] 题干.CCC+F 是中国纺织品认证标志

[162] 正确答案.B

[162] 难易度.易

[162] 选项数.2

[162] A.正确

[162] B.错误

[163] 题型.判断题

[163] 题干.产品标准可制定强制性标准, 也可制定为推荐性标准

[163] 正确答案.A

[163] 难易度.易

[163] 选项数.2

[163] A.正确

[163] B.错误

[164] 题型.判断题

[164] 题干.强制性标准必须执行

[164] 正确答案.A

[164] 难易度.中

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

[165] 题型.单选题

[165] 题干.以下不属于一般纺织产品质量特性的是 ()

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.中

[165] 选项数.4

[165] A.可燃性

[165] B.织物强度

[165] C.色牢度

[165] D.耐久性

[166] 题型.单选题

[166] 题干.下列哪一个参数属于纺织品的代用质量特性()

[166] 正确答案.D

[166] 难易度.易

[166] 选项数.4

[166] A.断裂强度

[166] B.化学成分

[166] C.柔软度

[166] D.舒适度

[167] 题型.判断题

[167] 题干.不合格品不一定是缺陷品，但缺陷品一定是不合格品

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[168] 题型.单选题

[168] 题干.纺织行业标准的代号为 ()

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.易

[168] 选项数.4

[168] A.GB

[168] B.FZ

[168] C.ISO

[168] D.Q

[170] 题型.单选题

[170] 题干.纺织纤维可以分为化学纤维和 () 纤维两大类

[170] 正确答案.C

[170] 难易度.易

[170] 选项数.4

[170] A.植物纤维

[170] B.动物纤维

[170] C.天然纤维

[170] D.矿物纤维

[171] 题型.单选题

[171] 题干.纺织纤维越细, 纤维的比表面积 ()

[171] 正确答案.A

[171] 难易度.易

[171] 选项数.4

[171] A.越大

- [171] B.越小
[171] C.纤维粗细与比表面积无关
[171] D.不变
-

- [172] 题型.单选题
[172] 题干.常见纺织纤维中，耐热性最差的纤维是（）
[172] 正确答案.A
[172] 难易度.中
[172] 选项数.4
[172] A.锦纶
[172] B.腈纶
[172] C.涤纶
[172] D.氯纶
-
-

- [175] 题型.判断题
[175] 题干.丙纶纤维是常见纺织纤维中密度最大的
[175] 正确答案.B
[175] 难易度.易
[175] 选项数.2
[175] A.正确
[175] B.错误
-

- [177] 题型.判断题
[177] 题干.纺织品功能性检验主要包括安全卫生性、穿着舒适性等
[177] 正确答案.A
[177] 难易度.易
[177] 选项数.2

[177] A.正确

[177] B.错误

[178] 题型.单选题

[178] 题干.纺织品检验时, 进入试验用标准大气时是以 ()

[178] 正确答案.A

[178] 难易度.中

[178] 选项数.4

[178] A.吸湿状态

[178] B.放湿状态

[178] C.平衡状态

[178] D.无法判断

[179] 题型.单选题

[179] 题干.《国家纺织基本安全技术规范》的施行日期是 ()

[179] 正确答案.D

[179] 难易度.中

[179] 选项数.4

[179] A.2013.8.1

[179] B.2012.10.1

[179] C.2013.10.1

[179] D.2012.8.1

[180] 题型.单选题

[180] 题干.纺织产品依据甲醛含量可分类为 ()

[180] 正确答案.A

[180] 难易度.中

[180] 选项数.4

[180] A.A类、B类、C类

[180] B.A类、B类

[180] C.A类、B类、C类、D类

[180] D.B类、C类、D类

[183] 题型.判断题

[183] 题干.生态纺织品是指对人体无危害和对环境无污染的纺织品

[183] 正确答案.A

[183] 难易度.易

[183] 选项数.2

[183] A.正确

[183] B.错误

[184] 题型.判断题

[184] 题干.我国推荐性纺织行业标准代号为：FZ/T

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[185] 题型.单选题

[185] 题干.按（）可将纺织品分为棉织品、毛织品、丝织品、化纤织品和混纺织品

[185] 正确答案.B

[185] 难易度.易

[185] 选项数.4

[185] A.商品用途

[185] B.原材料

[185] C.加工方法

[185] D.化学成分

[187] 题型.判断题

[187] 题干.纺织品中存在的挥发性物质有单一组分的、混合组分、挥发性有机物等

[187] 正确答案.A

[187] 难易度.易

[187] 选项数.2

[187] A.正确

[187] B.错误

[188] 题型.判断题

[188] 题干.染色牢度是指纺织品在印染加工或服用过程中，经受各种外界条件的作用后所引起的颜色变化程度

[188] 正确答案.A

[188] 难易度.易

[188] 选项数.2

[188] A.正确

[188] B.错误

[189] 题型.判断题

[189] 题干.广义来说，纱线不是纺织品

[189] 正确答案.B

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] A.正确

[189] B.错误

[192] 题型.判断题

[192] 题干.常规色牢度项目的不合格是纺织品服装贸易中最主要的质量问题

[192] 正确答案.A

[192] 难易度.易

[192] 选项数.2

[192] A.正确

[192] B.错误

[193] 题型.判断题

[193] 题干.中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。

[193] 正确答案.A

[193] 难易度.易

[193] 选项数.2

[193] A.正确

[193] B.错误

[194] 题型.判断题

[194] 题干.不经传统纺织工艺，而由纤维辅网加工处理而成的薄片纺织，称为无纺布。

[194] 正确答案.A

[194] 难易度.易

[194] 选项数.2

[194] A.正确

[194] B.错误

[196] 题型.判断题

[196] 题干.无纺布由包括化学纤维和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为无纺布。

[196] 正确答案.A

[196] 难易度.易

[196] 选项数.2

[196] A.正确

[196] B.错误

[198] 题型.判断题

[198] 题干.纺织品正确的堆放方法是选择有利于通风，便于防火，全棉布料最好放在通风良好的地方，比如离门，离窗最近的地方

[198] 正确答案.A

[198] 难易度.易

[198] 选项数.2

[198] A.正确

[198] B.错误

[199] 题型.判断题

[199] 题干.棉布，是各类棉纺织品的总称。

[199] 正确答案.A

[199] 难易度.易

[199] 选项数.2

[199] A.正确

[199] B.错误

[200] 题型.判断题

[200] 题干.中国纺织企业应克服原材料上涨、人民币升值及出口退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业的集中度，遏制低效产能的盲目扩张，加大特色产业园区的建设，加强自主创新的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行产业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国跨进。

[200] 正确答案.A

[200] 难易度.中

[200] 选项数.2

[200] A.正确

[200] B.错误

纺织商品学 [——'200'](#) / [——'50\(1\)'](#) / [——'50 \(2\) '](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.山羊绒的细度是指绒纤维的（）

[1] 正确答案.D

[1] 难易度.中

[1] 选项数.4

[1] A.根部直径

[1] B.梢部直径

[1] C.中部直径

[1] D.平均直径

[2] 题型.单选题

[2] 题干.以下那种纤维属于化学纤维（）

[2] 正确答案.D

[2] 难易度.中

[2] 选项数.4

[2] A.亚麻

- [2] B.棉花
- [2] C.石棉
- [2] D.氨纶

-
- [3] 题型.单选题
 - [3] 题干.下列不属于差别化纤维的是 ()
 - [3] 正确答案.C
 - [3] 难易度.中
 - [3] 选项数.4
 - [3] A.高模纤维
 - [3] B.耐高温纤维
 - [3] C.异型纤维
 - [3] D.高强纤维

-
- [4] 题型.单选题
 - [4] 题干. () 是织物断裂强度和断裂伸长率的决定因素
 - [4] 正确答案.A
 - [4] 难易度.中
 - [4] 选项数.4
 - [4] A.纤维的性质
 - [4] B.纱线的结构
 - [4] C.织物的组织结构
 - [4] D.染整后加工

-
- [5] 题型.单选题
 - [5] 题干.以下哪个因素对针织的断裂强力和断裂伸长率基本没有影响 ()
 - [5] 正确答案.C
 - [5] 难易度.中
 - [5] 选项数.4

- [5] A.组织结构
- [5] B.织物密度
- [5] C.织物色彩
- [5] D.纱线强力

[6] 题型.单选题

[6] 题干.环锭纺中，短纤维是纱条牵伸中（）的主要组成成分

[6] 正确答案.C

[6] 难易度.中

[6] 选项数.4

[6] A.快速纤维

[6] B.慢速纤维

[6] C.浮游纤维

[6] D.弯钩纤维

[7] 题型.单选题

[7] 题干.短纤维环锭纱中纤维的几何特征为（）

[7] 正确答案.C

[7] 难易度.中

[7] 选项数.4

[7] A.伸直平行状

[7] B.圆柱螺旋状

[7] C.圆锥螺旋形

[7] D.折叠状

[8] 题型.单选题

[8] 题干.机织物按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和（）

[8] 正确答案.D

[8] 难易度.中

- [8] 选项数.4
- [8] A.棉型织物
- [8] B.毛型织物
- [8] C.长丝类织物
- [8] D.交织物

-
- [9] 题型.单选题
 - [9] 题干.针织物一般来说（）
 - [9] 正确答案.C
 - [9] 难易度.中
 - [9] 选项数.4
 - [9] A.正面较反面黯淡
 - [9] B.反面较正面黯淡
 - [9] C.正面较反面光洁
 - [9] D.反面较正面光洁

-
- [10] 题型.单选题
 - [10] 题干.以下（）毛织物属于精纺毛织物
 - [10] 正确答案.C
 - [10] 难易度.中
 - [10] 选项数.4
 - [10] A.海军呢
 - [10] B.麦尔登
 - [10] C.凡立丁
 - [10] D.女式呢

-
- [11] 题型.单选题
 - [11] 题干.精纺毛织物中，最重的品种是（）
 - [11] 正确答案.B
 - [11] 难易度.中

- [11] 选项数.4
- [11] A.礼服呢
- [11] B.马裤呢
- [11] C.驼丝锦
- [11] D.麦尔登

-
- [12] 题型.单选题
 - [12] 题干.麻织物具有（）特点
 - [12] 正确答案.B
 - [12] 难易度.易
 - [12] 选项数.4
 - [12] A.弹性好
 - [12] B.干爽利汗
 - [12] C.耐光性差
 - [12] D.不易折皱

-
- [13] 题型.单选题
 - [13] 题干.以下不属于亚麻织物的性能的有（）
 - [13] 正确答案.D
 - [13] 难易度.中
 - [13] 选项数.4
 - [13] A.易洗易烫
 - [13] B.吸湿性能好
 - [13] C.透气性好
 - [13] D.弹性好

-
- [14] 题型.单选题
 - [14] 题干.下列不属于丝织物的是（）
 - [14] 正确答案.C
 - [14] 难易度.中

- [14] 选项数.4
- [14] A.贡缎
- [14] B.花软缎
- [14] C.古香缎
- [14] D.素软缎

-
- [15] 题型.单选题
 - [15] 题干.本色布的布面疵点是按（）评等
 - [15] 正确答案.B
 - [15] 难易度.易
 - [15] 选项数.4
 - [15] A.按匹
 - [15] B.按批
 - [15] C.按段
 - [15] D.按米

-
- [16] 题型.单选题
 - [16] 题干.桑丝织物的手感（）
 - [16] 正确答案.B
 - [16] 难易度.易
 - [16] 选项数.4
 - [16] A.柔而不爽
 - [16] B.爽滑
 - [16] C.较硬
 - [16] D.滑糯

-
- [17] 题型.单选题
 - [17] 题干.在纬编针织机上最常采用的针是（）
 - [17] 正确答案.C
 - [17] 难易度.易

- [17] 选项数.4
- [17] A.舌针
- [17] B.钩针
- [17] C.钩针和舌针
- [17] D.复合针

-
- [18] 题型.单选题
 - [18] 题干.经编针织物适合做 ()
 - [18] 正确答案.C
 - [18] 难易度.易
 - [18] 选项数.4
 - [18] A.内衣
 - [18] B.袜子
 - [18] C.外衣
 - [18] D.都可以

-
- [19] 题型.单选题
 - [19] 题干.下列()不能构成经编针织物
 - [19] 正确答案.B
 - [19] 难易度.中
 - [19] 选项数.4
 - [19] A.经平组织
 - [19] B.编链组织
 - [19] C.经缎组织
 - [19] D.经绒组织

-
- [20] 题型.单选题
 - [20] 题干.纬平针组织一般在 () 纬编针织机上编织
 - [20] 正确答案.A
 - [20] 难易度.易

[20] 选项数.4

[20] A.单面

[20] B.双面

[20] C.提花

[20] D.移圈

[21] 题型.判断题

[21] 题干.生态纺织品是指对人体无危害和对环境无污染的纺织品

[21] 正确答案.A

[21] 难易度.易

[21] A.正确

[21] B.错误

[22] 题型.判断题

[22] 题干.我国推荐性纺织行业标准代号为：FZ/T

[22] 正确答案.A

[22] 难易度.易

[22] A.正确

[22] B.错误

[23] 题型.判断题

[23] 题干.纺织品中存在的挥发性物质有单一组分的、混合组分、挥发性有机物等

[23] 正确答案.A

[23] 难易度.易

[23] A.正确

[23] B.错误

[24] 题型.判断题

[24] 题干.染色牢度是指纺织品在印染加工或服用过程中，经受各

种外界条件的作用后所引起的颜色变化程度

[24] 正确答案.A

[24] 难易度.易

[24] A.正确

[24] B.错误

[25] 题型.判断题

[25] 题干.广义来说，纱线不是纺织品

[25] 正确答案.B

[25] 难易度.易

[25] A.正确

[25] B.错误

[26] 题型.判断题

[26] 题干.常规色牢度项目的不合格是纺织品服装贸易中最主要的质量问题

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] A.正确

[26] B.错误

[27] 题型.判断题

[27] 题干.中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.易

[27] A.正确

[27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.不经传统纺织工艺，而由纤维辅网加工处理而成的薄片纺织，称为无纺布。

[28] 正确答案.A

[28] 难易度.易

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.判断题

[29] 题干.无纺布由包括化学纤维和植物纤维等在以水或空气作为悬浮介质的条件下在湿法或干法抄纸机上制成，虽为布而不经纺织故称其为无纺布。

[29] 正确答案.A

[29] 难易度.易

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.纺织品正确的堆放方法是选择有利于通风，便于防火，全棉布料最好放在通风良好的地方，比如离门，离窗最近的地方

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.易

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.棉布，是各类棉纺织品的总称。

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.中国纺织企业应克服原材料上涨、人民币升值及出口退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业的集中度，遏制低效产能的盲目扩张，加大特色产业园区的建设，加强自主创新的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行产业调整和升级。使中国由纺织大国向纺织强国跨进。

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.中

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.中国最早发明纺织的是半坡人

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.亚洲棉（粗绒棉）亦称‘中棉’是人工栽培棉种之一。
纤维粗短，不能纺细纱

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题
[35] 题干.粗绒棉是非洲棉
[35] 正确答案.B
[35] 难易度.易
[35] A.正确
[35] B.错误

[41] 题型.填空题
[41] 题干.原始的纺织是由（）发展而来
[41] 正确答案.A
[41] 难易度.易
[41] 选项数.1
[41] A.编织

[42] 题型.简答题
[42] 题干.简述黄麻、洋麻纤维的性能
[42] 正确答案.A
[42] 难易度.中
[42] 选项数.1
[42] A.1.黄麻、洋麻的单纤维都很短，依靠胶质粘结成束纤维进行纺纱。2.黄麻密度低、回潮率是麻类中最高的。3.洋麻适应性强，在我国大量种植且亩产较高，可作为黄麻的替代品。

[43] 题型.填空题
[43] 题干.蚕丝织物的精练又称（）

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.脱胶

[44] 题型.简答题

[44] 题干.什么是天然纤维

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.1

[44] A.化学纤维是以天然的或合成的高聚物为原料加工而成的，具有使用价值的纤维

[45] 题型.填空题

[45] 题干.化学纤维按原料来源分为再生纤维、合成纤维、（）

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.无机纤维

[46] 题型.简答题

[46] 题干.简述织物的概念

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中

[46] 选项数.1

[46] A.由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品

[47] 题型.简答题

[47] 题干.简述丝织物的主要特征

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.中

[47] 选项数.1

[47] A.1.柔软滑爽、高雅华丽。2.桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮；柞丝织物色黄光暗，外观较粗糙。3.吸湿性好，耐热性好。4.耐光性、耐水性、耐碱性差。

[48] 题型.简答题

[48] 题干.简述生态纺织品的概念

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.1

[48] A.采用对周围环境无害或少害的原料制成的对人体健康无害的纺织产品

[49] 题型.简答题

[49] 题干.什么是生态纺织品

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.它没有有害染料，采用无氯漂白工艺，整理中无甲醛或甲醛残留物符合生态要求，产品中无杀虫剂，重金属残留物符合生态要求

[50] 题型.填空题


[50] 题干.织物拉伸断裂时应用的主要指标有：（）、断裂伸长率、断裂功、断裂比功等

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.1

[50] A.断裂强度



纺织商品学 [——'200'](#) / [——'50\(1\)'](#) / [——'50 \(2\) '](#) /

[1] 题型.单选题

[1] 题干.衬纬组织属于纬编组织中的 ()

[1] 正确答案.C

[1] 难易度.易

[1] 选项数.4

[1] A.复合组织

[1] B.变化组织

[1] C.花色组织

[1] D.基本组织

[2] 题型.单选题

[2] 题干. () 是形成针织物的基本单元

[2] 正确答案.C

[2] 难易度.中

[2] 选项数.4

[2] A.纱线

[2] B.平针组织

[2] C.线圈

[2] D.横列和纵行

[3] 题型.单选题

[3] 题干.具有特殊凉爽感，出汗不沾身的面料材质是 ()

[3] 正确答案.B

- [3] 难度.中
- [3] 选项数.4
- [3] A.桑蚕丝
- [3] B.麻
- [3] C.涤纶
- [3] D.氨纶

-
- [4] 题型.单选题
 - [4] 题干.麻纺织物质量较好，其经纬纱一般为（）
 - [4] 正确答案.D
 - [4] 难度.中
 - [4] 选项数.4
 - [4] A.低捻低支
 - [4] B.高捻低支
 - [4] C.低捻高支
 - [4] D.高捻高支

-
- [5] 题型.单选题
 - [5] 题干.《纺织品甲醛含量的限定》（GB18401-2001），其中规定婴幼儿纺织品甲醛含量不得超过（）
 - [5] 正确答案.D
 - [5] 难度.中
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.1mg/kg
 - [5] B.5mg/kg
 - [5] C.10mg/kg
 - [5] D.20mg/kg

-
- [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.染色牢度属于对纺织品质量要求的（）

- [6] 正确答案.C
 - [6] 难易度.中
 - [6] 选项数.4
 - [6] A.服用性
 - [6] B.卫生安全性
 - [6] C.耐用性
 - [6] D.美观艺术性
-

- [7] 题型.单选题
 - [7] 题干.以蚕丝为原料的纺织品起源于下列哪个国家? ()
 - [7] 正确答案.A
 - [7] 难易度.易
 - [7] 选项数.4
 - [7] A.中国
 - [7] B.埃及
 - [7] C.伊拉克
 - [7] D.印度
-

- [8] 题型.单选题
 - [8] 题干.以下不属于一般纺织产品质量特性的是 ()
 - [8] 正确答案.A
 - [8] 难易度.中
 - [8] 选项数.4
 - [8] A.可燃性
 - [8] B.织物强度
 - [8] C.色牢度
 - [8] D.耐久性
-

- [9] 题型.单选题
- [9] 题干.下列哪一个参数属于纺织品的代用质量特性()

[9] 正确答案.D
[9] 难易度.易
[9] 选项数.4
[9] A.断裂强度
[9] B.化学成分
[9] C.柔软度
[9] D.舒适度

[10] 题型.单选题
[10] 题干.纺织行业标准的代号为 ()
[10] 正确答案.B
[10] 难易度.易
[10] 选项数.4
[10] A.GB
[10] B.FZ
[10] C.ISO
[10] D.Q

[11] 题型.单选题
[11] 题干.纺织纤维可以分为化学纤维和 () 纤维两大类
[11] 正确答案.C
[11] 难易度.易
[11] 选项数.4
[11] A.植物纤维
[11] B.动物纤维
[11] C.天然纤维
[11] D.矿物纤维

[12] 题型.单选题
[12] 题干.纺织纤维越细, 纤维的比表面积 ()

- [12] 正确答案.A
- [12] 难易度.易
- [12] 选项数.4
- [12] A.越大
- [12] B.越小
- [12] C.纤维粗细与比表面积无关
- [12] D.不变

-
- [13] 题型.单选题
 - [13] 题干.常见纺织纤维中，耐热性最差的纤维是（）
 - [13] 正确答案.A
 - [13] 难易度.中
 - [13] 选项数.4
 - [13] A.锦纶
 - [13] B.腈纶
 - [13] C.涤纶
 - [13] D.氯纶

-
- [14] 题型.单选题
 - [14] 题干.纺织品检验时，进入试验用标准大气时是以（）
 - [14] 正确答案.A
 - [14] 难易度.中
 - [14] 选项数.4
 - [14] A.吸湿状态
 - [14] B.放湿状态
 - [14] C.平衡状态
 - [14] D.无法判断

-
- [15] 题型.单选题
 - [15] 题干.《国家纺织基本安全技术规范》的施行日期是（）

- [15] 正确答案.D
- [15] 难易度.中
- [15] 选项数.4
- [15] A.2013.8.1
- [15] B.2012.10.1
- [15] C.2013.10.1
- [15] D.2012.8.1

-
- [16] 题型.单选题
 - [16] 题干.纺织产品依据甲醛含量可分类为 ()
 - [16] 正确答案.A
 - [16] 难易度.中
 - [16] 选项数.4
 - [16] A.A 类、B 类、C 类
 - [16] B.A 类、B 类
 - [16] C.A 类、B 类、C 类、D 类
 - [16] D.B 类、C 类、D 类

-
- [17] 题型.单选题
 - [17] 题干.按 () 可将纺织品分为棉织品、毛织品、丝织品、化纤织品和混纺织品
 - [17] 正确答案.B
 - [17] 难易度.易
 - [17] 选项数.4
 - [17] A.商品用途
 - [17] B.原材料
 - [17] C.加工方法
 - [17] D.化学成分
-

[18] 题型.单选题
[18] 题干.特种动物纤维中比重最轻的纤维是 ()
[18] 正确答案.C
[18] 难易度.中
[18] 选项数.4
[18] A.山羊绒
[18] B.牦牛绒
[18] C.兔毛
[18] D.驼绒

[19] 题型.单选题
[19] 题干.在天然纤维中, () 的断裂强度最差
[19] 正确答案.D
[19] 难易度.中
[19] 选项数.4
[19] A.棉纤维
[19] B.麻纤维
[19] C.丝纤维
[19] D.毛纤

[20] 题型.单选题
[20] 题干.用两种或两种以上纤维混纺的纱线交织的织物称为 ()
[20] 正确答案.C
[20] 难易度.中
[20] 选项数.4
[20] A.交织织物
[20] B.机织物
[20] C.混纺织物
[20] D.针织物

[21] 题型.判断题
[21] 题干.粗绒棉适合做绒布
[21] 正确答案.A
[21] 难易度.易
[21] 选项数.2
[21] A.正确
[21] B.错误

[22] 题型.判断题
[22] 题干.苧麻织物可应用于铺盖用纺织品
[22] 难易度.易
[22] 选项数.2
[22] A.正确
[22] B.错误

[23] 题型.判断题
[23] 题干.马海毛又称安哥拉山羊毛，是目前世界市场上高级的动物纺织纤维原料之一
[23] 正确答案.A
[23] 难易度.易
[23] 选项数.2
[23] A.正确
[23] B.错误

[24] 题型.判断题
[24] 题干.双峰骆驼毛质量较好，单峰驼毛无纺纱价值
[24] 正确答案.A
[24] 难易度.易
[24] 选项数.2

[24] A.正确

[24] B.错误

[25] 题型.判断题

[25] 题干.差别化纤维是具有高强度、高模量、耐高温等性能的纤维

[25] 正确答案.B

[25] 难易度.易

[25] 选项数.2

[25] A.正确

[25] B.错误

[26] 题型.判断题

[26] 题干.喷气纺纱的加捻器是由固定的喷嘴构成

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.2

[26] A.正确

[26] B.错误

[27] 题型.判断题

[27] 题干.织物厚度是指织物在一定压力下正反两面间的垂直距离

[27] 正确答案.A

[27] 难易度.中

[27] 选项数.2

[27] A.正确

[27] B.错误

[28] 题型.判断题

[28] 题干.织物的密度越大，表示织物越紧密

[28] 正确答案.B

[28] 难易度.易

[28] 选项数.2

[28] A.正确

[28] B.错误

[29] 题型.判断题

[29] 题干.织物密度是用来比较不同特（支）数纱线构成的织物紧密程度

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[30] 题型.判断题

[30] 题干.随着我国纺织品市场的发展，与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。

[30] 正确答案.A

[30] 难易度.易

[30] 选项数.2

[30] A.正确

[30] B.错误

[31] 题型.判断题

[31] 题干.纤维是纺织材料的基本单元。

[31] 正确答案.A

[31] 难易度.易

[31] 选项数.2

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.地毯，是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物。

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.织物的缩水率:是指织物在洗涤或浸水后, 织物收缩的百分数, 一般来说, 缩水率最大的织物是合成纤维及其混纺织品, 其次是毛织品, 麻织品, 棉织品居中, 缩水较大。

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[41] 题型.填空题

[41] 题干.原始的纺织是由 () 发展而来

[41] 正确答案.A

[41] 难易度.易

[41] 选项数.1

[41] A.编织

[42] 题型.简答题

[42] 题干.简述黄麻、洋麻纤维的性能

[42] 正确答案.A

[42] 难易度.中

[42] 选项数.1

[42] A.1.黄麻、洋麻的单纤维都很短, 依靠胶质粘结成束纤维进行

纺纱。2.黄麻密度低、回潮率是麻类中最高的。3.洋麻适应性强，在我国大量种植且亩产较高，可作为黄麻的替代品。

[43] 题型.填空题

[43] 题干.蚕丝织物的精练又称（）

[43] 正确答案.A

[43] 难易度.易

[43] 选项数.1

[43] A.脱胶

[44] 题型.简答题

[44] 题干.什么是天然纤维

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.中

[44] 选项数.1

[44] A.化学纤维是以天然的或合成的高聚物为原料加工而成的，具有使用价值的纤维

[45] 题型.填空题

[45] 题干.化学纤维按原料来源分为再生纤维、合成纤维、（）

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.无机纤维

[46] 题型.简答题

[46] 题干.简述织物的概念

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中

[46] 选项数.1

[46] A.由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品

[47] 题型.简答题

[47] 题干.简述丝织物的主要特征

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.中

[47] 选项数.1

[47] A.1.柔软滑爽、高雅华丽。2.桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮；柞丝织物色黄光暗，外观较粗糙。3.吸湿性好，耐热性好。4.耐光性、耐水性、耐碱性差。

[48] 题型.简答题

[48] 题干.简述生态纺织品的概念

[48] 正确答案.A

[48] 难易度.中

[48] 选项数.1

[48] A.采用对周围环境无害或少害的原料制成的对人体健康无害的纺织产品

[49] 题型.简答题

[49] 题干.什么是生态纺织品

[49] 正确答案.A

[49] 难易度.中

[49] 选项数.1

[49] A.它没有有害染料，采用无氯漂白工艺，整理中无甲醛或甲醛残留物符合生态要求，产品中无杀虫剂，重金属残留物符合生态要求

[50] 题型.填空题

[50] 题干.织物拉伸断裂时应用的主要指标有：（）、断裂伸长

率、断裂功、断裂比功等

[50] 正确答案.A

[50] 难易度.易

[50] 选项数.1

[50] A.断裂强度
